

HardieSeal™ Kantenversiegelung



PRODUKT

Kantenversiegelung auf Acrylat-Basis, farblich passend zu den JamesHardie® ColourPlus™ Farben, erforderlich für die Versiegelung der Kanten von HardiePlank®, HardiePlank® VL und HardiePanel® Fassadenbekleidungen nach Zuschnitt. Auch für kleinere Reparaturen.*

Die HardieSeal™ Kantenversiegelung ist in 21 Farben erhältlich, welche Sie der aktuellen James Hardie Europe Preisliste entnehmen können.

ANWENDUNG

Zum Schutz der Schnittkanten von HardiePlank®, HardiePlank® VL und HardiePanel® Fassadenbekleidungen nach erfolgtem Zuschnitt. Auch für kleinere Reparaturen* geeignet.



LAGERUNG

Im Karton verpackt, Lagerung trocken und frostfrei. Lagertemperatur von +5 - +35°C (nach Öffnung: Folienabdeckung zur Vermeidung von Verschmutzungen empfohlen. MHD 18 Monate, ab Abfülldatum. Abfülldatum siehe Etikett).

* ALS KLEINERE REPARATUR GELTEN FARBUNEBENHEITEN MIT EINEM Ø VON BIS ZU 1CM

VERARBEITUNG

- Die Kanten müssen sauber und trocken sein. Unebenheiten ggf. abschleifen.
- Die HardieSeal™ Kantensiegelung muss vor Gebrauch gründlich aufgerührt werden.
- Kantensiegelung ggf. in eine Applikationsschale umfüllen.
- Die Kantensiegelung wird unverdünnt aufgebracht.
- Die Plattenkanten bitte einzeln und nicht auf dem Stapel versiegeln
- Applikator mit geringer Neigung an der Plattenkante entlang ziehen, um zu verhindern, dass Farbrückstände auf der Plattenoberfläche zurückbleiben. Eventuelle Rückstände schnell mit einem weichen Tuch zum Tafelrand hin entfernen.
- Benutzte Kantensiegelung nicht wieder zurück in den Originalbehälter zurückgeben.
- Applikatorschwämme sofort nach der Benutzung reinigen, Schwämme mit oberflächlichen Anhaftungen müssen ersetzt werden.
- HardieSeal™ Kantensiegelung nach dem Gebrauch gut wiederverschließen um austrocknen zu verhindern.

Materialkennwerte	
Gebindegröße	0,5 L
Dosen / Karton	11
Verfügbare Farbtöne	21 (6 Standardfarben / 15 Sonderfarben)
Haltbarkeit	18 Monate MHD ab Abfülldatum
Verbrauch	
1. HardiePlank® und HardiePanel® Fassadenbekleidung (Dicke 8 mm)	0,5 g pro lfm pro Anstrich 0,8 ml pro lfm pro Anstrich
2. HardiePlank® VL Fassadenbekleidung (Dicke 11 mm)	0,69 g pro lfm pro Anstrich 1,1 ml pro lfm pro Anstrich
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C

ENTSORGUNG

Abfallschlüssel (EAK) 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle)

WEITERE HINWEISE

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.